



Versão 1 Página 1/2 Data: 12FEV17

# **DADOS TÉCNICOS**

#### **Produto: Filamento PLA**

Os filamentos produzidos em PLA (ácido polilático) são os mais utilizados pela facilidade de impressão, excelente adesão entre camadas e origem vegetal, o que o torna um polímero ecologicamente correto.

Os filamentos PrintaLot PLA são quimicamente adicionados em baixas proporções com elementos que os tornam mais fortes, menos rígidos, com melhor estabilidade dimensional e maior fluidez. Outra grande vantagem em relação aos filamentos de PLA convencionais é que eles têm menor retração e são menos propensos a deformações.

		Método de	
Propriedades	Valor típico	ensaio	Condições de ensaio
Físicas			
Densidade g/cc	1.24 g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792	
Índice de fluidez	6.0 g/10 min	ASTM D1238	210°C/2.16 kg
Mecânicas			
Resistências a tração	53 Mpa	D 882	
Alongamento na ruptura	6%	D 882	
Módulo elástico em tração	3,6 Mpa	D 882	
Rigidez	-	-	
Resistência à Flexão	83 Mpa	ASTM D 790	
Resistência ao impacto	16 J/m	ASTM D 256	izod com entalhe, 1/8"
Térmicas			
Temperatura de deflexão			
sob carga	55°C	E2092	66 psi (0.45 MPa)

Diâmetro	Tolerância	Precisão Diametral
1,75	±0,03	>95%
2,85	±0,05	>95%

## Recomendações de impressão

Pico: 180-230 ° C Cama: 20 a 60 ° C

Uso de spray adesivo PrintaLot® recomendado.





Versão 1 Página 1/2 Data: 12FEV17

## Desumidificação:

Para obter os melhores resultados, é aconselhável pré-secar o filamento a 40 ° C por 4 horas com circulação de ar forçada.

#### Apresentações:

Carretéis de 1 kg, rolos de 250 grs e bobinas de 4 kg.

## Condições de armazenamento

Manter em um recipiente hermético em local fresco e seco, o uso de gel de sílica é recomendado.

Mantenha a uma temperatura mais baixa a 50 ° C.

Após um mês de armazenamento, recomenda-se a pré-secagem.

A informação declarada nesta Ficha de Dados Técnicos vem de fontes que consideramos confiáveis. Em qualquer caso, esta informação é fornecida sem garantias, expressas ou implícitas.

As condições de uso e armazenamento estão além do nosso controle, pelo qual não somos responsáveis por qualquer dano ou perda que possa resultar direta ou indiretamente do uso, armazenamento e descarte final deste produto.